

Arnstadt Oberkirche, Adelsstand - Restaurierung der Gemälde

Obere Brüstung, Holztafelbild Nr. 6 (v.l.n.r.)

Darstellung: „**Abrahams Begräbnis**“ (AT 1. Mose 25,1-10)

Datierung: 1671 (inschriftlich)

Autor: unbekannt

Maße: 79 x 105 cm

Zustand / Schäden:

Die Schäden sind alters- und klimabedingt, sowie von starrer Befestigung der Holztafel (Nagelung) in der Standkonstruktion herrührend. Die gesamte Oberfläche ist stark verschmutzt.

- Trägerschäden Holztafel: eine geöffnete Brettfuge, leichte Schwundrisse, teils Schwächung der Holzsubstanz durch zurückliegenden Anobienbefall, Beschädigungen durch ältere Nagelungen, partielle Ausbrüche der Holzsubstanz an seitlichen Rändern (Nagelung)
- Malschichtschäden: Lockerungen und infolge partielle Verluste, v.a. unterer Bildrand und oben links, Ausbleichung bestimmter Farben, Farbauflagerungen (sek. Rahmenanstrich), Kratzer
- Firnischäden: Verbräunung, Fleckenbildung, inhomogener Glanz, tlw. Krepierung

Notwendige Maßnahmen:

- Festigung gelockerter Malschichten
- Oberflächenreinigung einschl. Rückseite (keine Freilegungen überfasster Bereiche)
- rückseitiger Verschluss geöffneter Fugen/ Risse im Holz (keine Ausspanungen)
- Schließen / Auskitzen von Nagellöchern und Holzausbrüchen
- Rostschutzbehandlung der Nagelungen
- Firnisabnahme bzw. -dünnung
- Aufgrundieren von Fassungsfehlstellen
- Farbretusche von Malereifehlstellen als Totalretusche
- neuer Firnisauftrag
- Dokumentation

Die notwendigen Maßnahmen an den Rahmenleisten sowie die Remontage des Bildes vor Ort sind hierbei nicht berücksichtigt. Eine Anobienbekämpfung durch Begasung ist 2013 erfolgt.

Bearbeitungsaufwand: ca. 60 h

Kosten: ca. **2 500 €** incl. 19% MwSt.

